

Ailete®

AILETE® SI 5910®

5月2014

产品描述:

AILETE® SI 5910®具有以下产品特性:

技术	硅酮胶
化学类型	脱脲型硅胶
外观(未固化)	黑色膏状 ^{LMS}
组成	单组分-不需混合
粘度	触变性膏状
固化方式	室温硫化(RTV)
应用	密封
主要优点	对汽车发动机油具有卓越抵抗性能.

典型应用作业包括有良好耐油性能与抵抗高接头移动要求的冲压金属板材外盖(定时器外盖与储油槽)作业. AILETE®SI 5910®的触变特性降低了液态产品在施胶到基材上后, 未固化前的流淌性.

固化前的材料特性

比重@ 20 °C 1,34

闪点 - 见 MSDS

挤出率, g/min:

压力 0.62MPa, 时间 15秒, 温度 25 °C:

Semco 盒筒 300 至650^{LMS}

典型固化特性

表面固化


脱粘时间, 分钟:

室温固化 25 °C / 50±5 % RH ≤40^{LMS}

固化速度

以下图表显示的是, 铝质标准测试件在粘接间隙为 0.5mm 条件下


, 剪切强度与时间之间的关系。固化条件为 23±2 °C, 60±5% RH(相对湿度)。按照 ISO4587 标准要求对强度进行测试。



固化深度

固化深度取决于温度和湿度. 固化深度是用一个由斜聚四氟乙烯模拉出的条进行测量(最大深度 10 mm).

以下图表显示的是, 在 23±2 °C / 50±5 % RH(相对湿度)下, 固化深度随时间增长的关系



固化后材料典型性能

22°C 下固化 72 小时

物理特性:

邵氏硬度, ISO 868,	硬度 A	30
断裂时延伸率, ISO37,	%	≥400 ^{LMS}
拉伸强度 ISO 37		N/mm²
		≥1,7 ^{LMS}

拉伸强度, 在 100% 伸长率时 ISO 37)
 1,0^{LMS} (psi) (≥247 热老化)
 N/mm² 0,6 至
 (psi) (87 至 145)

电气特性:

体积电阻, IEC 60093, cm 1,69×10¹⁴
 表面电阻, IEC 60093, 2,81×10¹⁶
 介电常数/损耗因子, IEC 60250:
 1 kHz 4,53 / 0,019
 100 kHz 4,09 / 0,009
 1 MHz 4,05 / 0,008
 10 MHz 4,08 / 0,017

固化后材料特性

胶粘剂性能

7 天后 @22°C, 7387 涂在 2 面

剪切强度, ISO 4587:

低碳钢	1,4	N/mm ²	0,9 至
)	(psi)	(130 至 200)
铝 2024-T3	1,4	N/mm ²	0,6 至
)	(psi)	(90 至 200)
包铝合金		N/mm ²	1 至 1,6
)	(psi)	(145 至 230)
镀锌		N/mm ²	1 至 1,6
)	(psi)	(145 至 230)

典型耐环境抗性


70°C 固化 24 小时, 室温固化 7 天后测试

剪切强度, ISO 4587:


包铝合金

热强度

在测试温度下进行压剪切强度测试



在所示温度下老化, 测试温度 22 °C



环境老化 - 与胶层厚度有关

固化 21 天 @ 23±2 °C / 60±5% RH, 2 mm 膜厚
 厚度薄胶膜抗拉强度条件下测试, ISO 37, N/mm² (断裂延长率, %):

环境 h	500 h	1000 h	100
22 °C		1,7(700)	
2,4(600)	1,9(560)		
150 °C			2,2(400)
)	2,2(450)	2,3(470)	
175 °C			2,2(380)
)	2,1(350)	1,4(330)	
200 °C			2,2(370)
)	2,0(340)	1,4(300)	
5W40 机油, 120 °C		1,9(520)	2,3(490)
)	2,1(590)		
机油, 150°C		1,9(520)	1,8(450)
)	2,6(600)		
水/乙二醇		1,0(620)	
)	0,6(540)	0,9(570)	

注意事项

本产品不宜在纯氧/或富氧环境中使用, 不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用

有关本产品的安全注意事项, 请查阅 AILETE 的材料安全数据资料 (MSDS).

使用指南

1. 要想获得最佳效果, 被粘接的材料表面应当清洁, 无油脂.
2. 本产品接触到空气后, 湿气固化立刻会开始, 因此物件应在胶水挤出后几分钟内进行粘合.

3. 达到完全性能需要 72 小时后.
4. 多余的胶水可以用非极性溶剂拭去.

AILETE 材料规格 LMS

2013 年 7 月 11 日。每一批号产品的测试报告都标明产品的特性。LMS 测试报告中含有一些供客户使用参考的质检测试参数。此外, 我们也通过多种质量控制, 确保产品质量的一致性。特殊客户的要求可以由 AILETE 质量中心负责协调。

贮存

产品贮存于未开封的原包装内存放在阴凉干燥处。贮存方法在产品外包装上有所标注。

理想贮存条件: 8 °C 到 21 °C。如将该产品 贮存在低于 8 °C 或高于 28 °C 情况下, 产品性质会受到不良影响。 被取出 包装盒外使用的产品有可能在使用中受到污染。为避免污染未用产品, 不要将任何胶液倒回原包装内。本公司将不会对已受到污染的或上面已提及的贮存方法不恰当的产品负责。如需更多信息, 请与当地的 AILETE 公司技术服务部或客户服务部联系

单位换算

$$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$$

$$\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$$

$$\text{mm} / 25.4 = \text{inches}$$

$$\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil N}$$

$$\times 0.225 = \text{lb}$$

$$\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$$

$$\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$$

$$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$$

$$\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in N}\cdot\text{m} \times$$

$$0.738 = \text{lb}\cdot\text{ft N}\cdot\text{mm} \times 0.142 =$$

$$\text{oz}\cdot\text{in mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$$
免责声明**注:**

本技术数据表(本表)所示之信息, 包括对产品使用及应用的建议, 均基于 我可在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。产品可能有多种用途, 并因用途变化及不受我司掌控的贵司操作条件的变化而变化。因此, 议 高对产品是否适用于贵司使用的生产流程及生产条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在生产产品前进行测试以确定该产品的适用性。

非经另行明示约定, 我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任, 因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的产品责任法中强制性规则所规定的责任不在此列。

若该产品由 AILETEI Belgium NV, AILETEI Electronic Materials NV, AILETEI Nederland BV, AILETEI Technologies France SAS and AILETEI France SA

提供, 则提请另注意如下事项:

若 AILETE 被裁定应承担 责任, 无论基于何种法律依据, AILETE 承担的责任均不超过该批交付产品本身的价值。

若该产品由 AILETEI Colombiana, S.A.S 提供, 以下免责应予适用:

本技术数据表(本表)所示之信息, 包括对产品使用及应用的建议, 均基于我 司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。AILETE 对产品是否适用于贵司使用的生产流程及生产条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议 贵司在生产产品前进行测试以确定该产品的适用性。非经另行明示约定, 我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书 面建议不承担责任, 但因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的强制性产品责 任法所规定的责任不在此列。

若该产品由 AILETEI Corporation, Resin Technology Group, Inc., or AILETEI Canada, Inc. 提供, 以下免责应予适用:

本文中所含的各种数据仅供参考, 并不被认为是可靠的。对于任何人采用我们无法 控制的方法得到的结果, 我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的生产 方法上, 及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的 损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于 AILETE 公司明确声明对所有因销售 AILETE 产品或特定场 台下使用 AILETE 产品而出现的所有问题, 包括针对某一特殊用途的可 商品化和适用性的问题, 不承担责任。AILETE 公司明确声明对任何必然的或意外损 失包括利润方面的损失都不承担责任。本文中所论述的各种生产工艺或化学成分 都不能被理解为这些专利可以被其他人随便使用和拥有或被理解为得到了包括这 些生产工艺和化学成分 AILETE 公司的专利许可证。建议用户每次在正式使用前都 要根据本文提供的数据先做实验。本产品受美国、外国专利或专利应用的保护。

商标使用

除非另外说明, 本文件中所有的商标均为 AILETE 公司在美国或其它地方专利和 商标 管理部门的注册商标。

参考 1.5